Richelieu

COLLES PVA DE LIONGRIP

FAIBLE TAUX DE COV
SANS FORMALDEHYDE

No.	Volume	Qté	Couleur
R1000130	1 gal. (3.78 l.)	Carton de 4 unités	Blanc
R1000530	5 gal. (18.93 l.)	Palette de 32 unités	
R10004530	45 gal. (170.34 l.)	1 unité	

LIONGRIP 1000

COLLE À BOIS TOUT USAGE POUR ASSEMBLAGE DU BOIS ET ENCOLLAGE DE BANDES DE CHANT POUR BOIS MOU ET DUR

COLLE BLANCHE

Spécifications
- Solides : 44-46%
- Viscosité (cPas) : 4500-5500
- Force d'adhésion (PSI) : 3500 lb/po^2
- Temps d'ouverture : 5 minutes
- Temps de séchage : 10-15 minutes

- Fort pouvoir adhésif, permet une prise rapide et un faible glissement
- Coûts de finition moindres grâce à des traits de colle fins et esthétiques, très facile à sabler
- Viscosité moyenne qui s'étend bien au rouleau, au pinceau ou en application par bouteille compressible
- Temps d'ouverture de moyen à long, signifie moins de gaspillage dû au pré-mûrissement de la colle
- Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et d'enlever les traces de colle séchées avant d'entreprendre la finition

No.	Volume	Qté	Couleur
R2000130	1 gal. (3.78 l.)	Carton de 4 unités	Blanc
R2000530	5 gal. (18.93 l.)	Palette de 32 unités	
R20004530	45 gal. (170.34 l.)	1 unité	

LIONGRIP 2000

ADHÉSIF HAUTE-PERFORMANCE DE TYPE II FORMULÉ POUR DES APPLICATIONS OÙ LA RÉSILIENCE ET LA RÉSISTANCE DES JOINTS À L'HUMIDITÉ EST REQUISE

COLLE RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ

Spécifications
- Solides : 47-51%
- Viscosité (cPas) : 4000-5000
- Force d'adhésion (PSI) : 4500 lb/po^2
- Temps d'ouverture : 5 minutes
- Temps de séchage : 10-15 minutes

- Sa viscosité est adaptée pour les équipements d'aboutage automatique du bois (Finger Jointer) et rouleaux applicateurs utilisés pour le placage du bois et de laminés haute densité. Il est aussi recommandé pour le contre-collage du bois sur presse haute fréquence.
- Émulsion facile à nettoyer, ce qui améliore la productivité (RF)
- Conforme aux normes ATSM 5572 de Type II, pour sa résistance à l'humidité dans un environnement intérieur, et approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) en contact indirect avec la nourriture, comme les planches à découper
- Conforme aux normes ATSM E2074 – méthode d'essai standard pour les tests de feu de portes intérieures fermées jusqu'à 90 minutes
- Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et d'enlever les traces de colle séchées avant d'entreprendre la finition

Richelieu
richelieu.com

CANADA
Tél. : 1 800 361-6000
Téléc. : 1 800 363-0193

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446
Téléc. : 1 800 876-7454

Richelieu

COLLES PVA DE LIONGRIP

FAIBLE TAUX DE COV
SANS FORMALDEHYDE

LIONGRIP 3000

COLLE DE MENUISIER JAUNE

COLLE JAUNE TOUT USAGE POUR ÉBÉNISTE SPÉCIFIQUEMENT FORMULÉE POUR L'ASSEMBLAGE ET LE CONTRE-COLLAGE DU BOIS DANS LA FABRICATION DE MEUBLES ET DE CABINETS

Spécifications

- Solides : 39-41%
- Viscosité (cPas) : 6000-7000
- Force d'adhésion (PSI) : 3500 lb/po^2
- Temps d'ouverture : 5 minutes
- Temps de séchage : 10-15 minutes

No.	Volume	Qté	Couleur
R3000111	1 gal. (3.78 l.)	Carton de 4 unités	Jaune
R3000511	5 gal. (18.93 l.)	Palette de 32 unités	
R30004511	45 gal. (170.34 l.)	1 unité	

- Adhérence initiale élevée et rapide, ce qui réduit le glissement
- Durcissement rapide qui réduit les temps de serrage/pression
- Viscosité élevée, donc moins de débordements et de coulées d'adhésif sur les pièces collées, et moins de sablage
- Réduction du coût de finition grâce aux traits de colle durs et robustes qui se sablent aisément
- Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et d'enlever les traces de colle séchées avant d'entreprendre la finition

LIONGRIP 5000

COLLE HAUTE-PERFORMANCE POUR BOIS DURS

POUR LE CONTRE-COLLAGE, FACES ET CHANTS, DE BOIS DURS EN USINE, OU LORSQUE DES COLLAGES DE BOIS DURS EXTRÊMEMENT ROBUSTES ET DURABLES SONT DÉSIRÉS.

Spécifications

- Solides : 44-46%
- Viscosité (cPas) : 4500-5500
- Force d'adhésion (PSI) : 4500 lb/po^2
- Temps d'ouverture : 5 minutes
- Temps de séchage : 10-15 minutes

No.	Volume	Qté	Couleur
R5000130	1 gal. (3.78 l.)	Carton de 4 unités	Blanc
R5000530	5 gal. (18.93 l.)	Palette de 32 unités	
R50004530	45 gal. (170.34 l.)	1 unité	

- Fort pouvoir adhésif, permet une prise rapide et un faible glissement
- Meilleure adhésivité aux bois durs et pénètre plus profondément dans les bois exotiques
- Encollage de qualité supérieure réduisant ainsi le taux de perte dans un environnement de production bien contrôlé
- Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et d'enlever les traces de colle séchées avant d'entreprendre la finition

Richelieu
richelieu.com

CANADA
Tél. : 1 800 361-6000
Téléc. : 1 800 363-0193

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446
Téléc. : 1 800 876-7454