



eXact color
sellador

Sellador teñible. Solo agregue pintura.

DESCRIPCIÓN:

eXact color® es la forma más fácil y rápida de crear un sellador de color personalizado. Este sellador de látex acrílico 100 % a base de agua no requiere herramientas especiales. Simplemente mezcle cualquier pintura de látex, colorante o pigmento universal y aplique en juntas de hasta 1/2 pulgada de ancho para obtener una combinación exacta.

DÓNDE UTILIZAR:

Aplicaciones interiores, que incluyen:

- Paredes
- Papel tapiz
- Baldosa
- Paneles para salpicaduras

SE ADHIERE A:

(todos cumplen ASTM C794)

La mayoría de los materiales de construcción, incluidos:

Metales

- Aluminio
- Latón
- Acero
- Ventanas anodizadas

Plásticos

- ABS
- Lexan®*
- Lámina acrílica
- Plexiglás
- PVC
- Fibra de vidrio
- Uretano
- Vinilo
- Policarbonato
- Poliestireno
- Nailon

Otras superficies

- Placas de yeso
- Azulejo
- Bloque de cemento
- Corian®*
- Madera
- Formica®*
- Vidrio
- Mortero
- Fibrocemento
- Estuco
- Ladrillo
- Hormigón
- Piedra
- EIFS

COLORES:

Posibilidades infinitas. Simplemente mezcle cualquier pintura de látex, colorante o pigmento universal.



EMBALAJE:

Cartuchos de plástico de 9.5 oz (rendimiento final tras la mezcla), 1 espesante, 1 jeringa dosificadora, 1 boquilla, 1 tapa

COBERTURA:

Un cartucho de 9.5 oz rinde aproximadamente 20 pies lineales con un cordón de 1/4 de pulgada (6 mm).

PINTURA:

Con pinturas de látex para exteriores después de 4 horas (tomará más tiempo en condiciones frías y húmedas). Deje secar 1 semana antes de aplicar pinturas, selladores o colorantes a base de aceite. Algunas pinturas de látex planas de gama baja para interiores y exteriores pueden agrietarse sobre eXact color, por lo tanto, pruebe primero en un área discreta.

DONDE NO UTILIZAR:

- Áreas de inmersión en agua o charcos frecuentes y prolongados
- Áreas con alto tráfico de peatones y/o vehículos (entradas de vehículos, aceras, terrazas, patios, etc.)
- Techos expuestos a humedad prolongada (en su lugar, use Through The Roof!® de Sashco)
- No se adhiere a Kynar®*, polipropileno, ceras, polietileno y silicona, o no es compatible con estos materiales.
- Puede decolorar el cobre

* Corian®, Lexan® y Formica® son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

CARACTERÍSTICAS

Opciones de color ilimitadas, ¡incluso colores metálicos!
Solo agregue pintura de látex

- No se requieren herramientas especiales
- Fácil de usar
- Acrílico a base de agua
- Súper elástico con poderosa adherencia
- No se desprende ni se agrieta
- Exclusivo émbolo de parada de flujo

BENEFICIOS

- Una coincidencia exacta en cada aplicación
- Todo lo que necesita está en un kit
- Mezcle en 3 minutos y utilícelo en 30: ahorre tiempo
- Fácil de usar y limpiar; no perjudica al medio ambiente
- Elimina las costosas llamadas a atención al cliente
- Menos desperdicio, menos desorden

APLICACIÓN:

- Asegúrese de que eXact color esté protegido del agua durante 24 a 48 horas. eXact color puede aplicarse a superficies húmedas, pero no debe exponerse a la humedad activa hasta que se haya curado.
- La contracción natural le dará a la junta una apariencia cóncava; es posible que se necesiten múltiples aplicaciones para rellenar la junta plana.
- Mezcla de eXact color:
 - Tire de la lengüeta del anillo para quitar la tapa superior.
 - Llene la jeringa con pintura bien mezclada hasta la línea de 30 ml. Inyecte la pintura en la parte superior del cartucho.
 - Enrosque la tapa transparente y agite el cartucho durante al menos 60 segundos.
 - Agregue el paquete del activador al cartucho.
 - Coloque la tapa y agite vigorosamente durante 60 segundos o más. Asegúrese de que el color se distribuya uniformemente.
 - Espere unos 30 minutos antes de usar el sellador para que pueda endurecerse por completo.
- Si hay suciedad o aceites en el sustrato, lávelo con cualquier limpiador doméstico, enjuáguelo para eliminarlo y déjelo secar bien.
- Retire cualquier sellador anterior, especialmente la silicona o los residuos de silicona. Use un removedor de silicona.
- Inserte la varilla de respaldo en las juntas con una profundidad superior a 1/2 pulgada para lograr una profundidad adecuada del sellador y un sellado más resistente y duradero.
- Enrosque la boquilla de aplicación y córtela al tamaño del cordón.
- Aplique eXact color en la junta.
- Para obtener un cordón más liso, utilice un pincel de espuma o pintura humedecido con ligeros toques, o utilice una herramienta para cordones.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

- Lávese las manos y las herramientas con agua tibia y jabón.
- El eXact color sobrante se puede almacenar. Retire la boquilla y reemplácela con la tapa.
- Use el producto restante en el plazo de un año.

ACTIVADOR

PELIGRO: PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS. NOCIVO SI SE INGIERE.

Contiene 2-amino-2-metil-1-propanol. Evite el contacto con los ojos, la piel y las mucosas. No ingiera el producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención médica.



10300 E. 107th Pl., Brighton, CO 80601

800-767-5656 • www.sashco.com

Elaborado en los EE. UU.

Siga a Sashcoinc en:



PROPIEDADES TÍPICAS:

Propiedad	Valor
Tamaño de la junta	Máximo de 1/2 pulgada
Rango de aplicación	Temperatura de la superficie de 40 °F a 90 °F (4 °C a 32 °C)
Rango de servicio	30 °F a 250 °F (-34 °C a 121 °C)
Propiedades de tracción	Recuperación al 50 % de estiramiento: 100 % en 3 minutos Recuperación al 100 % de estiramiento: 96 % en 5 minutos
VOC	79.4 g/l, <1.5 % en peso (una vez que se agrega el activador al sellador base) <ul style="list-style-type: none">• pH del sellador base antes de su uso: 6.7• pH del activador: 12• pH del sellador mezclado ~8.5 (depende del pH de la pintura o colorado agregado al sellador base)
Viscosidad	50,000 cps. (sellador base antes de espesar)
Densidad del sellador base	8.6 lb/gal

DATOS DE PRUEBA:

Propiedad	Resultados	Método de prueba
Durabilidad	12.5 % de movimiento por la junta (10 ciclos a 15 °F [-26 °C])	ASTM C719
Dureza, Shore A	33 (curado de 21 días)	ASTM C661
Depresión	<1/8 de pulgada	ASTM D2202
Sólidos	<ul style="list-style-type: none">• 55.6 % en peso (del sellador base)• 59.7 % en volumen	ASTM C1250
Tasa de extrusión	750 g/min (orificio de 1/8 de pulgada a 40 psi)	ASTM C603
Estabilidad de congelación y descongelación	3 ciclos, máximo a 0 °F. Sin estabilidad de congelación/descongelación a -15 °F. Evite que se congele	ASTM C731
Flexibilidad a bajas temperaturas	Pase (no envejecido artificialmente)	ASTM C734
Si pegajosidad	Menos de 30 minutos	ASTM C679
Curado	4-5 días (depende de la temperatura, la humedad y el tamaño del cordón)	ASTM C679
Adhesión en pelado Sustratos aprobados	Consulte la sección "SE ADHIERE A" en la página principal	ASTM C794

ESPECIFICACIONES:

- Cumple con los requisitos de la Administración Federal de Vivienda (FHA).
- Cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM C834.
- Cumple o supera las especificaciones federales TT-S-00230 C.

Se cree que los datos informados aquí son confiables.

No se garantiza la precisión o los resultados obtenidos de su uso.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos y la piel. No lo ingiera. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuáguese bien con agua. Si la irritación persiste, comuníquese con un médico. Si se ingiere, administre dos vasos de agua y comuníquese con un médico de inmediato. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño en la función reproductora: www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: Sashco garantiza que este producto cumplirá sustancialmente con las especificaciones publicadas en la fecha de venta. Si no lo hace, devuelva la parte no utilizada con el recibo de compra original para su reemplazo o reembolso, a criterio exclusivo de Sashco. Estos son los recursos únicos y exclusivos del comprador por cualquier incumplimiento de la garantía. El comprador debe determinar la idoneidad del producto para sus necesidades específicas y asume todos los riesgos asociados a su uso. Sashco no será responsable por daños directos o indirectos.

Para obtener una descripción detallada de la garantía y las exclusiones, visite www.sashco.com.

ECT 007 01-18