GREENchoice™
ADHÉSIFS

# Adhésif à prise rapide pour les FRP

## Propriétés physiques

**Type :** Polymère-émulsion propriétaire
**État :** mastic à faible viscosité
**Couleur :** beige clair
**Particules solides :** 67 %
**Viscosité :** 100 000 mPa/s (cPo)
**Valeur pH :** 5,0

**Teneur en COV (sans eau) :** 2,6 g/L
**Poids/gallon :** 11,6 lb
**Point d'éclair :** >93 °C.
**Résistance au gel/dégel :** conserve sa stabilité par temps de gel/dégel
**Durée de conservation :** Plus de 1 an dans un contenant non ouvert

## Directives d'application

**Température d'application :** au-dessus de 10 °C et en dessous de 32 °C pour l'adhésif et les substrats.
**Températures de service :** -17 ℃ à 43 ℃).
**Méthode d'application :** Truelle à encoches en V de 3/16 po de large x ¼ po de profond, à des espaces de 1/2 po c/c.
**Couverture :** 50 pieds carrés par gallon.
**Temps de durcissement :** 20 minutes à 21 °C.
**Surfaces de travail :** Les surfaces doivent être sèches exemptes de toute matière pouvant empêcher l'adhérence, y compris de grandes quantités de pâte à jointoyer épaisse. Remplissez les grands trous et dépressions et éliminez les bosses, les endroits surélevés, la poussière, les taches d'huile et de graisse. Les surfaces en béton doivent être bien durcies et totalement séchées. Découpez et pré-ajustez tous les panneaux. Couchez les panneaux en fibre de verre sur le sol et laissez-les acclimater à la température ambiante 24 heures avant leur installation.
**Remarque :** Si vous utilisez des panneaux avec des moulures profilées, veillez à **NE PAS** insérer les panneaux de façon trop serrée dans les moulures. Laissez un peu de jeu sous les moulures en prévision de toute dilatation éventuelle et suivez les recommandations du fabricant des panneaux. Tous les trous que vous allez percer dans les panneaux pour accueillir des fixations, des tuyaux ou des conduits doivent être surdimensionnés pour permettre le mouvement naturel des panneaux.
**Nettoyage :** Éliminez l'excédent de l'adhésif encore humide sur les outils en utilisant de l'eau. Si l'adhésif est déjà séché, utilisez de l'essence minérale. Suivez les précautions du fabricant lorsque vous utilisez un solvant. REMARQUE : Effectuez un test sur une zone peu visible pour vous assurer que le solvant ne tachera pas la surface.

## Caractéristiques du produit

**Répond aux spécifications GreenSeal GS-36, LEED, SCAQMD, CARB et NAHB en matière de bâtiments verts. Approuvé par la FDA et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour le contact indirect avec les aliments.**

- Écologique : conforme aux normes régissant les COV
- Prise rapide – requiert un minimum de fixations
- Ininflammable – aucune odeur désagréable
- Permet de coller les FRP à un grand nombre de matériaux poreux de construction fréquemment utilisés, y compris les cloisons sèches et les contreplaqués non traités
- À l'état mouillé, se nettoie facilement avec de l'eau

## Limitations

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, entreposez l'adhésif FRP à prise rapide GREENchoice à des

températures supérieures à 10 °C. N'utilisez pas ce produit sur des contreplaqués traités ou des surfaces en métal, en plastique ou peintes, des planches couvrantes, le béton enduit d'un scellant, certains types de plaques de plâtre spécialement traitées ou résistantes à l'humidité, ou toutes autres surfaces non poreuses. Pour ce type de substrats, pour l'utilisation sur des congélateurs et pour toute application autre que les FRP, appelez le service technique au 1-888-533-9043.
ÉVITEZ LE GEL.

## Mise en garde

**AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST UN IRRITANT POUR LA PEAU ET POUR LES YEUX.** N'ingérez pas le produit. Évitez le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas induire de vomissements; contactez un médecin. En cas de contact oculaire, rincez les yeux abondamment pendant 15 minutes. Lavez à l'eau savonneuse la zone de la peau entrée en contact avec le produit. Contactez un médecin si l'irritation provoquée par l'entrée en contact avec les yeux et la peau persiste. Pour obtenir un complément d'information, reportez-vous à la fiche signalétique du produit.
**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

## Renseignements relatifs aux commandes:

| N° de cat. | Format | Unités par emballage | Poids | Emballages par palette |
|---|---|---|---|---|
| 4054 | 4 gal/seau en plastique | 1 | 49 | 36 |
| 4056 | 1 gal/seau en plastique | 2 | 25 | 75 |

Remarque importante : Nos recommandations, le cas échéant, relatives à l'utilisation de ce produit sont fondées sur des essais jugés réputés être fiables. Étant donné que l'utilisation de ce produit dans la pratique échappe à la volonté du fabricant, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est offerte en rapport avec une telle utilisation ou des effets consécutifs qui en découlent, ni avec le maniement du produit ou le fait de l'avoir en sa possession, ni avec les résultats à obtenir, que ce soit conformément aux directives ou réputé être conformément à celles-ci. À la lumière de ce qui précède, le fabricant décline expressément toute responsabilité civile. En outre, aucun énoncé renfermé dans les présentes ne doit être interprété comme recommandation d'utiliser un quelconque produit en contrevenant aux lois en vigueur et/ou aux brevets protégeant tout matériau ou usage.

1.888.533.9043 Soutien technique
1 800 669-4583 Service à la clientèle
TitebondGreenChoice.com
www.titebond.com

©2008 Franklin International. Tous droits réservés.

2020 Bruck Street Columbus, Ohio 43207