LIONGRIP 2000

COLLE RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (TYPIQUES)

Type Émulsion de résine auto-réticulante
État Liquide
Couleur Blanche
Pellicule sèche Translucide
Solides 44-46%
Viscosité 4 500-5 500 cps
pH 4.0 – 5.0

COV calculé 10.7 g/L
Poids 1.08kgs/Litre
Température de craie * Environ. 12°C (50°F)
Point éclair > 93 °C (200 °F)
Stabilité gel/dégel Craint le gel
Durée de conservation 6 mois dans des contenants bien fermés à 24 °C (75 °F)

* La température de craie indique la température la plus basse recommandée pour que la colle, l'air et les matériaux puissent être durant l'application pour assurer une bonne adhésion.

DIRECTIVES D'APPLICATION

Température d'application Au-dessus de 12°C (50°F)
Temps d'assemblage ouvert 5 minutes (21 °C (70 °F)/50 % HR)
Temps d'assemblage total 10 à 15 minutes (21 °C (70°F)/50 % HR)
Répartition minimale requise 18 kg par 1 000 pieds² (8 mils)
Pour application de pressage à chaud ou à haute fréquence Il est recommandé d'atteindre un température au joint de colle de 90°C. Cette température est souvent atteinte en 90 secondes.
Pression de serrage requise Assez pour bien rapprocher les joints serrés (normalement entre 150 et 165 lb/po² pour les bois tendres et entre 200 et 225 lb/po² pour les bois durs)
Méthodes d'application Bouteilles de plastique pour les applications fines ou enduisez la colle avec une enduiseuse à rouleau ou un pinceau.
Nettoyage Chiffon humide tandis que la colle est humide. Poncez le surplus séché.

RÉSISTANCE D'ADHÉSION ASTM D-905 (SUR ÉRABLE DUR)

Température	Force de lb/po² - kPa	% défaillance du bois
Température ambiante	4 500 – 31 005	77

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Adhésif de Type II une composante**
- **Certifié ASTM 5572 et E2074 (Portes intérieurs coupe feux 90 minutes)**
- **Adhésion robuste et résistante à l'humidité**
- **Versatile – Convient aux applications de pressage à chaud et haute fréquence**
- **N'est pas affectée par les finis à base de solvent**
- **Polyvalent - colle au bois, panneau dur, stratifié à haute pression et panneau de particules**
- **Contient agent Phosphorescent pour visibilité sous lampe UV**
- **Facile à nettoyer avec de l'eau**

LIMITATIONS

La Colle **LIONGRIP 2000** n'est pas recommandée pour l'usage extérieur ou dans les endroits où l'humidité est fort probable. Ne convient pas pour les applications porteuses ou structurales N'utilisez pas lorsque la température, la colle et les matériaux sont à une température inférieure à 12 °C (50 °F). Le gel n'affectera probablement pas la fonction du produit, mais pourrait le faire épaissir. Agiter devrait redonner au produit sa forme originale. Lisez la fiche technique avant d'utiliser le produit.
PROTÉGEZ DU GEL. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

INFORMATION DE COMMANDE

No° de cat.	Taille	Unités par paquet	Poids kg	Unitée par Palette
	3.78L (1 Gallon)	4	4.08	144
	Seau platique18.9 L (5 Gallon)	1	20	32
	Baril 200L (55 Gallon)	1	220	4

Notice importante : Nos recommandations, s'il y a lieu, pour l'utilisation de ce produit s'appuient sur des tests que l'on croit fiables. Puisque l'utilisation de ce produit est au- delà du contrôle du fabricant, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est offerte quant à une toute utilisation ou effets indirects d'une telle utilisation, manipulation ou possession ou quant aux résultats à obtenir, que ce soit conformément aux directives ou déclarés tels. Le fabricant décline donc expressément toute responsabilité. Qui plus est, aucune partie de ce document ne doit être considérée comme une recommandation d'utilisation de tout produit en conflit avec les lois et/ou les brevets actuels couvrant tout matériau ou toute utilisation..

Richelieu