



Bâtiment Grade en polyéthylène de haute densité

Tolérance

Les jauges

Largeur/longueur

6.35 mm - 38.1 mm \pm 5%

lus uniquement à la température de la pièce

Propriétés

unités

ASTM

Valeur Nominale

Densité	g/cc	D1505	.96
Résistance à la traction @ Rendement	psi	D638	>4500
Traction Modulus	psi	D638	318,000
Allongement à La Rupture	%	D638	>600
Allongement @ Rendement	%	D638	8,8
Flexual Modulus	psi	D790	225,000
Flexual Stress@ 5% souche	psi	D790	4 480
Compressive Propriétés	psi	D695	4 790
10% Tache			
Duromètre	Shore D	D2240	69
Traction Impact	ft lbs/in ²	D1822	99
Résilience Izod résistance	ft lbs/in ²	D256	1,4
Fragilité Temp.	°C	D746	< -76.1111
Ramollissement Vicat	°C	D1525	132.222
Déviation de Chaleur Temp.	°C	D648	83.888889
66 p.s.i.			
Vis et Clous Retrait	Kilos	D1761	342.4 & 24.9
Ilgifuges	Notation	UL94	HB

*Toutes les valeurs sont déterminées sur les spécimens préparés selon les normes ASTM. Valeurs nominales ne doit être interprété comme les spécifications.

King StarBoard® ST est entièrement fabriqué à partir de la FDA et L'USDA matériaux approuvés.

King StarBoard® ST répond à la norme ASTM D4976 PE244.

King Plastique Corporation (KPK) ne fait aucune représentation ou garantie et il n'y a pas de conditions en ce qui a trait à l'exactitude, la fiabilité ou l'application de l'information dans le présent, ses produits ou la sécurité ou de l'aptitude de ce dernier, ou des résultats obtenus, que ce soit expresse ou implicite, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Les acheteurs et les utilisateurs doivent déterminer les résultats susceptibles d'être obtenus à partir de l'application de l'information dans le présent et la salubrité et la qualité de la KPK, produits à leurs propres fins et assumer tous les risques, la responsabilité, la responsabilité pour tous les préjudices, pertes ou dommages découlant de l'application de l'information dans le présent ou à l'utilisation de la KPK, produits, que ce soit ou non causé par la KPK, négligence ou fondées sur la stricte responsabilité du produit. La KPK n'assume ni n'autorise aucune personne à assumer toute responsabilité à l'égard de l'usage de l'information dans le présent ou à ses produits.