FICHE TECHNIQUE

CODE DU PRODUIT / NOM	**LWW 8xx – IDROSIV series**
DESCRIPTION	IMPREGNATEURS NEUTRE ET COLORÉ POUR FEUILLUS
DILUANT	EAU (si nécessaire)

LES DOMAINES D'UTILISATION:
Les imprégnateurs IDROSIV conviennent à la protection de tous les bois de feuillus les plus courants pour usage extérieur.

Bois particulièrement indiqués:
roko, chêne, noyer, châtaignier, érable, cerisier, frêne, teck, meranti, njangon.

CARACTÉRISTIQUES:
LWW 8xx IDROSIV sont des produits de protection et de coloration de bois, développés pour préserver des intempéries et les préserver de l'apparition des mycoses et de la putréfaction dues à l'utilisation d'additifs spéciaux dans le produit. Les pigments, résistants à la lumière et aux intempéries, empêchent la décoloration des bois et les altérations de leur couleur naturelle causées par les rayons ultraviolets. Le traitement hydrofuge spécial conféré par IDROSIV permet la transpiration naturelle du bois.

COULEURS STANDARD DISPONIBLES:
En plus de LWW800 IDROSIV Neutral, ce sont les autres couleurs disponibles:

LWW 815 IDROSIV Mélèze	LWW 825 IDROSIV Châtaignier
LWW 831 IDROSIV Teck	LWW 832 IDROSIV Noyer non mûr
LWW 833 IDROSIV Acajou	LWW 834 IDROSIV Douglas
LWW 835 IDROSIV Vert	LWW 836 IDROSIV Chaud Châtaignier
LWW 837 IDROSIV Cerise	LWW 838 IDROSIV Noyer foncé

APPLICATION:

En trempant, au pinceau, en enduisant.

Page suivante pour LWW8xx

CARACTÉRISTIQUES CHEMIQUES ET PHYSIQUES:

Densité (à 20°C/68°F)	8,351 lb/USgal ± 0.100	VOCs (%)	4.45÷5.30
Densité (à 20°C/68°F)	1,000 g/l ± 10	VOCs (lb./USgal)	0.375 ÷ 0.445
Solide % en volume	8.55 – 11.55%	VOCs (g / l)	44.95 ÷ 53.35
(Valeur théorique moyenne effectuées conformément à l'ISO 3233-3:2015)			
Densité % en poids	9% ÷ 12%		
Viscosityé DIN Ø 4 (at 20°C/68°F)	47±2 sec	Vie de pot *notes	na
		Durée de vie *notes	12 mois
		Rendement	448 pi ft / USgal

PRÉPARATION DU SUBSTRAT:

NOUVEAU BOIS:
Il doit être exempt de poussière, de la graisse et des cires, avec une humidité maximale de 15%; Poncer le substrat avec du papier abrasif, 150 grains.

BOIS ANCIEN:
En cas de fissuration, défoliation et tout dommage, Enlever complètement l'ancienne peinture à l'aide d'un décapant et / ou d'un ponçage. Dans tous les cas, poncer la surface avec du papier abrasif, 150-180 grains.

MONTANT POUR APPLIQUER:
Le produit permet généralement une application de 60-80 g / m2 (0,200 à 0,260 oz / pc)

DILUTION:
Normalement, ce n'est pas nécessaire. dans les périodes les plus chaudes, nous pouvons ajouter jusqu'à 10% d'eau.

SÉCHAGE:

Sans poussière	10-15 minutes
Sec au toucher	30-40 minutes
Prêt à empiler	3-4 heures

Ces valeurs peuvent être affectées par la température et les conditions météorologiques, ou par des conditions environnementales défavorables.

Dans tous les cas, il est déconseillé d'appliquer le produit à des températures inférieures à 5 ° C.

REMARQUE: Les produits de la série LWW 2xx IDROSIV en plus des couleurs déjà mentionnées, sont disponibles dans une large gamme de couleurs personnalisées.

Page suivante pour LWW8xx

REMARQUE:

Ne le laisse pas geler

NE PAS CONSERVER LE PRODUIT À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 5 ° C.

Il est préférable de ne pas mélanger cette série LWW 8xx pour les bois de feuillus avec la série LWW 2xx pour les conifères.
Agiter le produit avant utilisation le contenu des pigments dans la version colorée peut être sur le fond du réservoir.
Avec le temps ces produits peuvent augmenter leur viscosité.

IMPORTANT: Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests approfondis et des vérifications.
Nuova S.I.V.A.M. garantit la cohérence des caractéristiques chimiques / physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final est l'entière responsabilité de l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à peindre et de conditions environnementales.
L'information donnée ici est basée sur une température de 20 ° C / 68 ° F et 70% d'humidité relative.
Nuova S.I.V.A.M. Un réseau technique et commercial est à votre entière disposition pour répondre à vos questions concernant la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits.

NUOVA SIVAM S.p.A. • **v. Monviso, 10 • 20010 BAREGGIO (MI) • tel. 02/903041 • fax. 02/9014289 • http://www.sivam.it • e-mail:** info@sivam.it