

# ACRYCHROM 52

## Couche de finition acrylique blanche

Rev. 4 del 26/09/2024

<b>Code produit</b>	<b>LFR 52x</b>
<b>Durcisseur</b>	10% LCB 057 en poids - 12% en volume
<b>Diluant</b>	LZD 096/083/091 pour le taux de dilution, voir <i>PRÉPARATION DU PRODUIT</i>



## CHAMPS D'UTILISATION

Il s'agit d'une série de finitions acryliques blanches généralement utilisées pour les cuisines et les armoires, les meubles, les équipements d'ameublement, les composants de meubles, réalisées dans différentes essences de bois comme le frêne, le chêne, l'érable, le hêtre et diverses essences. Il est idéal pour réaliser des cycles à pores ouverts. Pour usage intérieur uniquement.

## PROPRIÉTÉS

Bon revêtement blanc, dureté de surface, anti-rayures et élasticité.  
Excellente résistance au jaunissement et séchage rapide.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Densité (20° C/68° F)</b>		<b>Viscosité (20° C/68° F)</b>	
Densité lb/USgal	9.93 ± 0.15	DIN 8	27" ± 2"
Densité g/L	1190 ± 20		
<b>Contenu solide en poids</b>	46.5% ± 1	<b>Contenu solide en volume</b>	26% ± 1
		Selon ISO 2322-3:2015	
<b>COV Réel</b>		<b>COV Réglementaire</b>	
COV lb/USgal	5.36 - 5.46	COV lb/USgal	5.36 - 5.46
COV g/L	642.6 - 654.5	COV g/L	642.6 - 654.5
COV %	54 - 55%		
	▪		
	LFR52x +10%		361 - 375
<b>Couverture théorique - 1 mil sec</b>	LCB057 + 20%		ft <sup>2</sup> /USgal
	LZD083		
Vie en pot			6 h
Durée de vie en tablette			24 mois

## SÉCHAGE

Sans poussière	15 min
Sec au toucher	35 - 40 min
Empilable	6 - 8 h
Bien sécher	> 12 h

## NIVEAU DE BRILLANCE DISPONIBLES

LFR 521	60	±	2
LFR 523	30	±	2
LFR 524	20	±	2
LFR 525	10	±	2
LFR 526	5	±	2

### SIVAM COATINGS SPA

Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158

[sivam.it](http://sivam.it)

Member of CISQ Federation


 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

# ACRYCHROM 52

## Couche de finition acrylique blanche

Rev. 4 del 26/09/2024

### PRÉPARATION DU PRODUIT

	en volume		en poids	
ACRYCHROM 52 - LFR 52x	10 parties	100%	10 parties	100%
Durcisseur LCB 057	1.2 parties	12%	1 part	10%
Diluant LZD xxx	1.3 - 4 parties	13 - 40%	1 - 3 parties	10 - 30%

### APPLICATION

	Pulvérisation à mélange d'air	Pulvérisation sans air
Première couche en mils humide	4 - 6	4 - 6
Quantités maximales en mils humides	7	7
Diluant	20 - 30%	10 - 20%

### CYCLE SUGGÉRÉ

Substrat	Frêne, chêne, érable, hêtre. Essences diverses	
Primer	ACRYPRIMER 091 - LBR 091	1/2 couches
Ponçage	Papier de grain 280 - 320	
Couche Supérieure	<b>ACRYCHROM 52 - LFR 52x</b>	1 couche

### REMARQUE

En utilisant comme diluant LZD 083, il est possible d'améliorer l'écoulement et le mouillage pendant l'application.

### ENTREPOSAGE

Le produit, conservé dans son emballage d'origine bien fermé, de préférence à une température comprise entre 10 et 30°C, a une durée de conservation de 24 mois.

### IMPORTANT

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et sont au meilleur de nos expériences. Cependant, le résultat de la peinture étant influencé par des éléments qui ne dépendent pas de nos décisions et hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être assumée par notre entreprise quant au résultat résultant de l'utilisation de nos produits. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à ses besoins, qu'il est adapté à ses systèmes et à ses conditions spécifiques d'utilisation.

LES DONNÉES REPORTÉES DANS CETTE FICHE SONT DÉTERMINÉES À 20°C ET 70% H.R.

#### SIVAM COATINGS SPA

Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158

[sivam.it](http://sivam.it)

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001