

CHROMOLACK 40

Couche de finition blanche en PU

Rev. 3 del 21/02/2024

Durcisseur	50% en poids - 65% en volume LCB 190/195/185
Diluant	LZD 096/083/091 pour les taux de dilution, voir PRÉPARATION DU PRODUIT



CHAMPS D'UTILISATION

Meubles, éléments de mobilier, cadres, chaises et objets tournés en général, objets divers, dans différentes essences de bois et MDF.

Application sur des produits destinés à un usage intérieur

Peut être utilisé sur des systèmes automatiques.

PROPRIÉTÉS

Haut puissance de couverture, excellente verticalité, remplissage et recouvrement des bords. Excellente douceur au toucher, dureté de surface et écoulement.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (20°C/68°F)		Viscosité (20°C/68°F)	
Densité lb/USgal	11.266 ± 0.150	DIN 6	40" ± 3"
Densité g/L	1350 ± 20		
Contenu solide en poids		Contenu solide en volume	
	64,9% ± 1	Selon ISO 2322-3:2015	45.6% ± 1
COV Réel		COV Réglementaire	
COV lb/USgal	3.943 - 3.966	COV lb/USgal	3.943 - 3.966
COV g/L	472.5 - 475.2	COV g/L	472.5 - 475.2
COV %	35 - 35.2		
	▪		
	LFP40x		
Couverture théorique - 1 mil sec	+50%LCB195		275 - 283
	+20%LZD096		ft ² /USgal
Pot-life A + B			3 - 4 h
Shelf-life			24 mois

SÉCHAGE

Sans poussière	15 - 20 min
Sec au toucher	40 - 45 min
Empilable	> 8 h
Bien sécher	> 12 h

NIVEAU DE BRILLANCE DISPONIBLES

LFP 400	80	-	85
LFP 402	60	-	65
LFP 403	50	±	3
LFP 404	35	-	40
LFP 405	25	-	30
LFP 406	15	-	20
LFP 407	10	±	2
LFP 408	5	±	2

SIVAM COATINGS SPA

Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158

sivam.it

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

PRÉPARATION DU PRODUIT

	en volume		en poids	
LFP 40x - CHROMOLACK 40	10 parties	100%	10 parties	100%
Durcisseur LCB 195/190/185	6.5 parties	65%	5 parties	50%
Diluant LZD xxx	1.5 - 4 parties	15 - 40%	1 - 2.5 parties	10 - 25%

APPLICATION

	Pulvérisation Airmix	Pulvérisation sans air	Enduseuse à rideau
Quantités de 1ère couche en mils humides	4 - 6	5 - 7	4 - 6
Quantités totales maximales de mil humide	7	8	7
Dilution	20 - 30%	10 - 20%	5 - 10%

CYCLE SUGGÉRÉ

a) Substrat	Noyer Tanganyika, MDF, essences diverses	
Apprêt	LAKPRIMER 578 - LBP 578	2-3 couches
Ponçage	Papier de grain 280 - 320	
Couche Supérieure	CHROMOLACK 40 - LFP 40x	1 couche
b) Substrat	MDF	
Apprêt	LPP xxx - HIOPRIMER	2 couches
Ponçage	Papier de grain 280 - 320	
Couche Supérieure	CHROMOLACK 40 - LFP 40x	1 couche

REMARQUE

LCB 190 et LCB 195 sont des catalyseurs non jaunissants. L'utilisation du catalyseur LCB190, outre la résistance au jaunissement, confère également au produit une amélioration de la résistance chimique et mécanique.

La série **CHROMOLACK 40 - LFP 40x** fait partie du système **SIVACHROME**, et il est donc possible de la peindre avec les pâtes pigmentées des séries **SIVACHROM** (LXT 8xx) et **SIVACHROM PLUS** (LXT 1xx) jusqu'à un maximum recommandé de 5% sans modifier ses caractéristiques.

Le LCB 185 ne confère pas de résistance au jaunissement. LZD 083 aide à la relaxation lors de l'application.

ENTREPOSAGE

Le produit, conservé dans son emballage d'origine bien fermé, de préférence à une température comprise entre 10 et 30°C, a une durée de conservation de 24 mois.

Il doit être stocké dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la chaleur et du soleil.

Bien agiter avant de servir.

CHROMOLACK 40

Couche de finition blanche en PU

Rev. 3 del 21/02/2024

IMPORTANT

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et sont au meilleur de nos expériences. Cependant, le résultat de la peinture étant influencé par des éléments qui ne dépendent pas de nos décisions et hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être assumée par notre entreprise quant au résultat résultant de l'utilisation de nos produits. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à ses besoins, qu'il est adapté à ses systèmes et à ses conditions spécifiques d'utilisation.

LES DONNÉES REPORTÉES DANS CETTE FICHE SONT DÉTERMINÉES À 20° ET 70% H.R.

SIVAM COATINGS SPA

Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289

R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158

sivam.it

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001