FICHE TECHNIQUE

LACCASAT EXT CONV

PU Neutral self-seal external

Rev. 1 del 18/12/2023

Durcisseur	50% LCB 060
Diluant	LZD 091/096/083

CHAMPS D'UTILISATION

Pour meubles de jardin, meubles nautiques, cadres de portes et fenêtres.
Peinture de produits en bois pour l'extérieurs.

PROPRIÉTÉS

Convertisseur pour la création de couleurs laquées avec des pâtes pigmentées de la série **SIVACHROM** (LXT 8xx) et **SIVACHROM PLUS** (LXT 1xx) jusqu'à un ratio maximum de 75% de convertisseur - 25% de pâtes pigmentées sans modifier leurs caractéristiques.
Excellente élasticité, couvrance, verticalité et opacité constante.
Bonne résistance au jaunissement.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité	10.689 lb/USgal ± 0.100	VOCs (%)	30 ± 1
Densité	1280 g/L ± 10	VOCs (lb/USgal)	4.19 - 4.35
Contenu Solide en Volume (%) ISO 3233-3:2015	39.4	VOCs (g/L)	502 - 522
Contenu Solide en Poids	58 - 60		
Viscosité DIN8	n.d.	Pot Life	4 h
Viscosité Brookfield	4500 - 5300 cP	Shelf Life	12 m
Couverture Théorique	746 - 772 ft²/USgal	*toutes les valeurs sont sans pâtes	

NIVEAU DE BRILLANCE DISPONIBLES

LXC 7100 30 ± 2

PRÉPARATION DU PRODUIT

	en volume		en poids	
LXC 7100 (avec pâte)	10 parts	100%	10 parts	100%
Durciesseur LCB 060	6 - 7 parts	60 - 70 %	5 parts	50%
Diluant LZD xxx	2 - 3 parts	20 - 30%	1 - 3 parts	10 - 30 %

SIVAM COATINGS SPA
Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289
SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289
R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158
sivam.it

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

LACCASAT EXT CONV

PU Neutral self-seal external

Rev. 1 del 18/12/2023

APPLICATION

	Pulvérisation à mélange d'air	Pulvérisation sans air
QUANTITÉ		
1ère couche (mils humides)	4 - 6	4 - 6
DILUTION	20 - 30%	20 - 30%
2ère couche (mils humides)	4 - 6	4 - 6
DILUTION	10 - 20%	10 - 20%
Quantité maximale à appliquer	12 mils humides	12 mils humides

CYCLE SUGGÉRÉ

a)	Substrat	Bois massif séché, poncé de manière appropriée	1 couche
	Apprêt	**LACCASAT EXT CONV** + SIVACHROM/SIVACHROM PLUS LXT8xx/LXT1xx	1 couche
	Ponçage	papier de grain 240 - 280	
	Couche Supérieure	**LACCASAT EXT CONV** + SIVACHROM/SIVACHROM PLUS LXT8xx/LXT1xx	1 couche
b)	Substrat	Bois massif séché, grain profond, poncé de manière appropriée	
	Isolant	HIPOSEAL 020 LDA 020 (séchage 120 min sans ponçage)	1 couche
	Apprêt	**LACCASAT EXT CONV** + SIVACHROM/SIVACHROM PLUS LXT8xx/LXT1xx	1 couche
	Ponçage	papier de grain 240 - 280	
	Couche Supérieure	**LACCASAT EXT CONV** + SIVACHROM/SIVACHROM PLUS LXT8xx/LXT1xx	1 couche

SÉCHAGE

Sans poussière	20 - 25 min
Sec au toucher	90 - 120 min
Sur-enrobable (avec ponçage)	12 h
Sur-enrobable (sans ponçage)	2 - 4 h
Bien sécher	> 24 h

REMARQUE

Pour améliorer l'élasticité et la résistance au jaunissement, il est possible de catalyser avec du LCB100 à 40% en poids et 50% en volume. Les temps de séchage seront plus longs et l'opacité finale atteindra 40 gloss.
LZD 083 améliore l'écoulement et le nivellement lors de l'application.
Assurez-vous que le substrat a une teneur en humidité comprise entre 15 et 18 %.
Ne pas utiliser sur des supports traités chimiquement.
De par ses caractéristiques intrinsèques, il ne peut être utilisé comme auto-scellant transparent.

ENTREPOSAGE

Conserver le produit entre 5 et 30 degrés.
Le produit, conservé dans son emballage d'origine bien fermé, de préférence à une température comprise entre 10 et 30°C, a une durée de conservation de 24 mois.

SIVAM COATINGS SPA
Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289
SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289
R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158
sivam.it

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

IMPORTANT

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et sont au meilleur de nos expériences. Cependant, le résultat de la peinture étant influencé par des éléments qui ne dépendent pas de nos décisions et hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être assumée par notre entreprise quant au résultat résultant de l'utilisation de nos produits. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à ses besoins, qu'il est adapté à ses systèmes et à ses conditions spécifiques d'utilisation.
LES DONNÉES REPORTÉES DANS CETTE FICHE SONT DÉTERMINÉES À 20° ET 70% H.R.

SIVAM COATINGS SPA
Via Monviso 10 | 20008 Bareggio (MI) Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289
SEDE LEGALE Via Chiosetto 18 | 20122 Milano Italy | T +39 02 903041 | F +39 02 9014289
R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707 | Registro Imprese Milano n. 246901 | Capitale Sociale € 1.600.000 i.v. | P.IVA IT 07867800 158
sivam.it

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001