

## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT	<b>LWY 25x SÉRIE - IDROFLAT</b>
DESCRIPTION	Couche supérieure WB claire pour l'application extérieure au pinceau
DILUANT	Eau ou LZD786

---

### **PRINCIPAL CHAMP D'UTILISATION:**

Ce sont des couches de finition inodores d'origine hydrique, adaptées à la peinture et à l'entretien d'articles d'extérieur, tels que des cadres de fenêtres, des stores, des volets et des portes d'entrée en bois.

---

### **PROPRIÉTÉS:**

Produits avec d'excellentes caractéristiques d'élasticité, de transparence, de résistance aux conditions météorologiques et de blocage. Ils peuvent être utilisés comme auto-scellant. La présence d'un filtre UV améliore la résistance à l'extérieur. Facile à appliquer; ils ne contiennent pas de biocide.

---

### **PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES:**

POIDS SPÉCIFIQUE		1.040 ± 10 g/L
CONTENU SOLIDE		40% ± 2
VISCOSITÉ (Ø DIN 6)		80'' ± 2''
NIVEAU DE BRILLANCE	LWY 250	80 ± 2
	LWY 253	30 ± 2

### **DURÉE DE SÉCHAGE à TEMPÉRATURE AMBIANTE**

Sans poussière	environ 40 min
Sec au toucher	environ 90 min
Sur-enrobable sans ponçage:	max 4 heures
Maniable:	au moins 24 heures

Ces valeurs peuvent être affectées par la température et les conditions météorologiques, ou par des conditions environnementales défavorables.

Dans tous les cas, il n'est pas conseillé d'appliquer le produit à des températures inférieures à 5 °C/41 °F.

---

### **MÉTHODE D'APPLICATION :**

Au pinceau (pinceaux acryliques) et par pulvérisation à l'aérographe (pistolet pulvérisateur conventionnel) 2,5mm avec 3/3,5 atm. Le produit est prêt à l'emploi; cependant, il peut être dilué avec de l'eau (de préférence de l'eau déminéralisée) ou LZD786 dans un rapport de 5 %. Il est également possible d'appliquer le produit avec des rouleaux; dans ce cas, il sera nécessaire de le diluer avec LZD786 à environ 15 %.

Suit f.t. LWY 25x SÉRIE

---

**PRÉPARATION DU SUBSTRAT :****NOUVEAU BOIS:**

Appliquer directement 2/3 couches sur l'agent de conservation d'imprégnation (LWW200 ou LWW800), complètement séché, après avoir brossé ou poncé avec du papier 280 grains.

**VIEUX BOIS ET ENTRETIEN des fenêtres et des portes:**

Si la fenêtre ou la porte peinte n'est pas particulièrement endommagée, vous pouvez procéder à son rafraîchissement en ponçant la surface avec du papier 180/240 grains, puis appliquer une ou deux couches d'IDROFLAT.

---

**REMARQUE:**

Pendant la période hivernale, pour améliorer la mouillabilité, il est éventuellement possible de diluer avec de l'eau ou du LZD786 à 10 %. Il est important que la température de l'environnement d'application et de séchage ne soit pas inférieure à 5 °C/41 °F et que l'humidité relative ne dépasse pas 80 %. Dans des conditions d'humidité critique, un flux d'air, de préférence chaud, est nécessaire pour permettre un séchage parfait.

Lorsque des temps de plus de 3-4 heures s'écoulent entre les différentes couches de produit, un ponçage intermédiaire est recommandé.

---

**ENTREPOSAGE :**

Le produit, stocké dans les boîtes d'origine bien fermées, de préférence à une température comprise entre 10 ° et 30 ° C, a une durée de conservation de 18 mois.

TENIR À L'ÉCART DU GEL.

ÉVITEZ D'ENTREPOSER LE PRODUIT À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 5 °C.

---

f.t. LWY 25x Série, 2020 Mars – révision 2

**IMPORTANT:** Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests et des contrôles approfondis.

*Nuova S.I.V.A.M.* garantit la cohérence des caractéristiques chimiques/physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final incombe entièrement à l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à la peinture et de conditions environnementales.

L'information donnée dans le présent document est basée sur une température de 20 °C/68 °F et de 70 % de l'humidité relative.

Le réseau technique et commercial *Nuova S.I.V.A.M.* est à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions concernant la façon d'appliquer et d'utiliser correctement nos produits.