



DESCRIPTION DU PRODUIT

La LIONGRIP ELITE est un adhésif à base d'acétate de polyvinyle conçu pour la fabrication d'armoires, de meubles, les travaux de menuiserie et autres projets de collage de bois intérieur.

Le produit a une excellente adhérence initiale et un glissement réduit lors de l'assemblage. Forme des liaisons solides sur le bois dur, bois résineux, le contreplaqué, les composites de bois naturel, les panneaux MDF, le carton rigide et d'autres matériaux poreux.

AVANTAGES

- L'adhésif idéal pour tous les menuisiers et ébénistes
- Facile à sabler
- Force 4 000 lbs

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi. L'adhésif, le matériau et température ambiante doivent être au-dessus de 18°C/64°F. Les surfaces doivent être poncées lisses, propres et sèches. Les meilleures liaisons sont obtenues lorsque la teneur en humidité du bois est entre 8% et 12%.

EMBALLAGE

NUMÉRO D'ITEM	FORMAT
R79300111	Seau de 4 L
R79300411	Seau de 15 L
R79305511	Seau de 205 L

NETTOYAGE

- Laver les mains, les outils et l'excès d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche.
- Si la colle a séché, utiliser un nettoyant/dissolvant d'adhésif avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler minutieusement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité:	5 000 - 6 000 cPs (5/20 rpm/ 25°C)
Solides:	40% à 42%
Poids spécifique:	1,08
Ph	4,0 - 5,5
Couleur:	Jaune crème
Film sec:	Transparent
COV:	< 30 g/L moins l'eau < 5% poids /poids
Température minimale de formation de film (MFFT):	- 2°C

MANIPULATION & ENTREPOSAGE

- La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.
- Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10°C/50°F et 35°C/95°F.
- Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel.
- Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C/50°F.
- Les cycles prolongés ou répétés doivent être évités.

ENVIRONNEMENT & ÉLIMINATION

- Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée.
- L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.
- Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

APPLICATION DE L'ADHÉSIF

1. Appliquer directement à partir de la bouteille ou à l'aide d'une brosse à colle ou d'un épandeur de colle mécanique sur l'une des surfaces.
2. Étaler la colle pour que le surplus sorte lorsque les pièces sont assemblées. Les joints doivent être parfaitement ajustés.
3. Serrer ou presser avec suffisamment de pression. Devient jaune pâle translucide en séchant. Laisser sécher avant le ponçage.

GUIDE (À 20°C & 50% HR)

Temps d'assemblage: de 10 à 20 minutes

Temps de pressage: de 30 à 60 minutes

Temps de séchage: de 6 à 8 hours

Taux d'étalement: approximativement jusqu'à 6 m²/L (240 pi.²/ gallon)

Temps d'ouverture: de 10 à 20 minutes

NOTE: La température, l'humidité, la porosité de surface et les conditions de chantier peuvent affecter le rendement superficiel et le temps de séchage.

ATTENTION

- Pour les applications nécessitant une résistance à l'eau, voir LIONGRIP VERSA II.
- Type 1, 2 et 3 sont en référence à la norme de spécification pour les adhésifs à base d'acétate de polyvinyle ASTM D-4317.
- Non recommandé pour applications structurelles (tel que des pièces portantes en structure de bâtiment).

PRÉCAUTIONS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau.
- **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin.
- **POUR UTILISATEUR INDUSTRIEL:** Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

CONTACTEZ-NOUS

L'assistance technique est disponible par téléphone au :

1-800-361-6000 (CAN)

1-800-619-5446 (USA)

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.richelieu.com

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

GARANTIE: *L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.*