



LIONGRIP X-TRA

COLLE À BOIS PRISE RAPIDE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La LIONGRIP X-TRA est un adhésif à base de polyacétate de vinyle caractérisé par une haute teneur en solides et une prise rapide. Le produit peut être utilisé pour le collage d'une grande variété d'espèces de bois (sauf le bois exotique) dans des applications tel que panneau composite, encollage de chant et collage en surface. Le film sec se sable facilement et n'est pas affecté par les lacques, peintures et vernis. Contient un traceur UV pour une visualisation plus facile avec la lampe ultraviolette pour éliminer l'excès d'adhésif.

AVANTAGES

- Temps d'assemblage et de presse réduit
- Hauts solides
- Lien fort
- Sèche clair

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi. L'adhésif et les matériaux doivent être à une température ambiante au-dessus de 10°C/50°F. Toutes les surfaces doivent être propres et sèchent. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%.

EMBALLAGE

NUMÉRO D'ITEM	FORMAT
R79600130	Seau de 4 L
R79600430	Seau de 15 L

NETTOYAGE

- Laver les mains, les outils et l'excès d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche.
- Si la colle a séché, nettoyer avec une solution de 50% d'acétone et d'eau. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité:	3 500 - 4 500 cPs (5/20 rpm/ 25°C)
Solides:	54% à 60%
Poids spécifique:	1,08
Ph	4,0 - 5,0
Couleur:	Blanc
Film sec:	Transparent
COV calculé: (SCAQMDR 1168) (Ecologo UL2762)	< 30 g/L moins l'eau < 5% poids /poids
Température minimale de formation de film (MFFT):	8°C/46°F

MANIPULATION & ENTREPOSAGE

- Durée de conservation de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.
- Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10°C/50°F et 35°C/95°F.
- Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel.
- Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C/50°F durant le transit.

ENVIRONNEMENT & ÉLIMINATION

- Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée.
- L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.
- Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

APPLICATION DE L'ADHÉSIF

1. Appliquer directement de la bouteille de plastique ou avec un pinceau ou un épandeur à colle.
Les joints doivent être parfaitement ajustés.
2. Étaler la colle pour que le surplus sorte lorsque les pièces sont assemblées.
3. Serrer ou presser avec suffisamment de pression. Lorsque la colle devient transparente, un lien fort complet a été formé.
Laisser sécher avant de sabler.

GUIDE (À 20°C & 50% HR)

Temps d'assemblage: de 5 à 7 minutes

Temps de pressage: de 15 à 20 minutes

Temps de séchage: de 4 à 6 hours

Taux d'étalement: approximativement jusqu'à 6 m²/L (240 pi.²/ gallon)

Temps d'ouverture: de 5 à 7 minutes

ATTENTION

- Pour les applications nécessitant une résistance à l'eau, voir LIONGRIP VERSA II.

PRÉCAUTIONS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau.
- **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin.
- **POUR UTILISATEUR INDUSTRIEL:** Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

CONTACTEZ-NOUS

L'assistance technique est disponible par téléphone au :

1-800-361-6000 (CAN)

1-800-619-5446 (USA)

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.richelieu.com

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

GARANTIE: *L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.*