Titebond®
Colle de montage

Propriétés physiques (typiques)

Type Émulsion d'acétate de polyvinyle
État Liquide
Couleur Blanc
Pellicule sèche Translucide
Solides 51 %
Viscosité 1 500 cps
pH 4,5

COV calculé (moins l'eau) : 10,2 g/L
Poids/gallon 9,1 lb (4,1 kg)**.**
Température de craie* Environ 10 °C (50 °F).
Point éclair > 93 °C (200 °F).
Stabilité gel/dégel Stable
Durée de conservation 6 mois dans des contenants bien fermés à 21 °C (70 °F).

*La température de craie indique la température la plus basse recommandée pour que la colle, l'air et les matériaux puissent être durant l'application pour assurer une bonne adhésion.

Directives d'applications

Température d'application Au-dessus de 10 °C (50 °F).
Temps d'assemblage ouvert 0 à 5 minutes (21 °C [70 °F]/50 % HR)
Méthodes d'application Compatible avec la plupart des machines de montage fabriquées aux É.-U. Consultez le manuel de votre machine pour les détails.
Nettoyage Chiffon humide tandis que la colle est humide. Poncez le surplus séché.

Résistance d'adhésion ASTM D-905 (sur l'érable dur)

Température	Force de lb/po² - kPa	% défaillance du bois
Température ambiante	3 650 – 25 148	68
65,5 °C (150 °F). Du jour au lendemain	1 250 – 8 612	1

Caractéristiques du produit

- **À utiliser avec l'équipement américain**
- **Excellente force**
- **Prise rapide**
- **Faible viscosité pour un meilleur écoulement**
- **Sèche de manière translucide**

Limitations

La colle de montage Titebond est spécialement désignée pour une utilisation avec l'équipement de montage américain. Puisque le produit est à faible viscosité, il ne convient pas bien pour d'autres applications d'assemblage. Ce produit peut être utilisé tel que fourni ou dilué jusqu'à 5 % avec de l'eau pour améliorer l'écoulement. N'est pas recommandé pour l'usage extérieur ou dans les endroits où l'humidité est fort probable. N'utilisez pas lorsque la température, la colle et les matériaux sont à une température inférieure à 10 °C (50 °F). Le gel n'affectera probablement pas la fonction du produit, mais pourrait le faire épaissir. Agiter devrait redonner au produit sa forme originale. Lisez la FSSP avant d'utiliser le produit.
REMARQUE : BRASSEZ LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER POUR ASSURER SON UNIFORMITÉ. PROTÉGEZ DU GEL.

Information de commande

N° de cat.	Taille	Unités par paquet	Poids lb - kg	Paquets par palette
2 207	Seau de 19 L (5 gals)	1	50 - 22	24

Notice importante : Nos recommandations, s'il y a lieu, pour l'utilisation de ce produit s'appuient sur des tests que l'on croit fiables. Puisque l'utilisation de ce produit est au-delà du contrôle du fabricant, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est offerte quant à une toute utilisation ou effets indirects d'une telle utilisation, manipulation ou possession ou quant aux résultats à obtenir, que ce soit conformément aux directives ou déclarés tels. Le fabricant décline donc expressément toute responsabilité. Qui plus est, aucune partie de ce document ne doit être considérée comme une recommandation d'utilisation de tout produit en conflit avec les lois et/Ou les brevets actuels couvrant tout matériau ou toute utilisation.

2020 Bruck Street, Columbus, Ohio 43207
SERVICE À LA CLIENTÈLE 1-800-669-4583
SERVICE TECHNIQUE 1-800-347-GLUE
www.titebond.com

Franklin International