



**GREENchoice™**  
ADHESIVES

# Adhésif de construction sans solvant

## Propriétés physiques

**Type:** mélange d'émulsions de polymère  
**État:** Medium-viscosity mastic  
**Couleur:** Beige  
**Solides :** 75%  
**Viscosité:** 60,000 - 90,000 cps  
**pH:** 5.0

**COV calculé (moins l'eau):** 6.6 g/L  
**Poids/gallon:** 11.93 lbs.  
**Point éclair:** > 93 °C (200 °F).  
**Stabilité gel/dégel:** Stable  
**Durée de conservation:** 12 mois dans des contenants bien fermés à 23,8 °C (75 °F).

## Directives d'application

**Température d'application:** 4,4 °C à 37,7 °C (40 °F à 100 °F).  
**Températures de service:** -12,2 °C à 48,9 °C (10 °F à 120 °F).  
**Méthodes d'application:** pistolet à calfeutrer/cartouche  
**Couverture (maximum):** longueur approximative de boudin selon le diamètre du boudin:

Contenant	Boudin de 3,1 mm (1/8 po)	Boudin de 6,3 mm (1/4 po)	Boudin de 9,5 mm (3/8 po)
298 g (10,5 oz) cartouche	39 m (129 pi)	9,7 m (32 pi)	4,3 m (14 pi)
822 g (29 oz) cartouche	108 m (355 pi)	27 m (89 pi)	11,9 m (39 pi)

**Couverture de truelle:** 3,7 - 4,6 m<sup>2</sup> (40 -50 pi<sup>2</sup>) par 3,8 l (gallon)  
**Temps de travail:** Environ 20 minutes pour un boudin de 6,3 mm (1/4 po)  
**Surfaces de travail:** Les surfaces doivent être sèches et libres de tous matériaux qui pourraient entraver l'adhésion. Appliquez l'adhésif seulement sur l'une des surfaces à coller. REMARQUE : Pour les sous-planchers, clouez ou vissez chaque feuille selon la recommandation de l'American Plywood Association.  
**Nettoyage:** Nettoyez avec de l'eau tandis que l'adhésif est encore humide. Grattez le surplus séché avec un couteau à mastic. Retirez les résidus avec de l'huile minérale ou un solvant semblable. Suivez les précautions du fournisseur de solvant. REMARQUE : Testez le solvant dans un endroit en retrait pour vous assurer que la surface ne soit pas marquée ou attaquée.

## Caractéristiques du produit

**Dépasse les exigences de performance de la norme de l'APA AFG-01 et de l'ASTM C557.**

- Sans danger pour l'environnement - COV-conforme
- Lie le bois, les panneaux, le contreplaqué, les bois humide et gelé, le métal, les plastiques, les plaques de mousses, le tour des baignoires et beaucoup plus encore.
- Intérieur/extérieur - hydrofuge
- Offre une stabilité gel/dégel
- Se nettoie facilement avec de l'eau lorsqu'il est humide
- Cartouche et carton recyclé post-consommation

## Limitations

L'adhésif de construction sans solvant Titebond n'est pas conçu pour une submersion continue. En appliquant sur la peinture, le papier peint, les carreaux de céramique ou autres matériaux minces et non-poreux, poncer ou gratter pour faire pénétrer dans la surface permettra le séchage et augmentera la force d'adhésion. Ce produit ne peut pas être utilisé pour coller une surface non-poreuse à une autre parce que cela préviendra le séchage. L'adhésif de construction sans solvant Titebond fonctionne bien sur la plupart des métaux, par contre, pour les applications sur l'acier ou les métaux lourds, nous recommandons d'utiliser le Polyuréthane de première qualité GREENchoice. Pour les meilleurs résultats, rangez l'adhésif à une température supérieure à 4,4 °C (40 °F).

## Déclaration de précaution

**ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.** Contient de l'éthylène glycol. N'avez pas. Évitez tout contact avec les yeux ou contact prolongé avec la peau. **Premiers soins:** Si avalé, ne faites pas vomir, contactez un médecin. S'il y a contact avec les yeux, rincez à grande eau pendant 15 minutes. Lavez les endroits de contact avec la peau avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des régions de contact avec la peau ou les yeux se poursuit, contactez un médecin. Pour de l'information supplémentaire, reportez-vous à la fiche signalétique de sécurité du produit. **GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

## Information de commande

Cat. No.	Size	Units per Package	Weight	Packages per Pallet
7471	10.5 oz Cartridge	12	14	108
7472	29 oz. Cartridge	12	36	38
7479	3.5 Gallon Pail	1	43	36

Notice importante : Nos recommandations, s'il y a lieu, pour l'utilisation de ce produit s'appuient sur des tests que l'on croit fiables. Puisque l'utilisation de ce produit est au-delà du contrôle du fabricant, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est offerte quant à une toute utilisation ou effets indirects d'une telle utilisation, manipulation ou possession ou quant aux résultats à obtenir, que ce soit conformément aux directives ou déclarés tels. Le fabricant décline donc expressément toute responsabilité. Qui plus est, aucune partie de ce document ne doit être considérée comme une recommandation d'utilisation de tout produit en conflit avec les lois et/ou les brevets actuels couvrant tout matériau ou toute utilisation.

1.888.533.9043 Aide Ligne TitebondGreenChoice.com  
 1.800.669.4583 Service à la clientèle www.titebond.com

©2008 Franklin International. Tous droits réservés.

**Franklin International**

2020 Bruck Street Columbus, Ohio 43207