

**QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE.**

7900 Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent, Québec-QC, H4S 1V4 (CANADA)
☎ +1 450 664 0163 www.richelieu.com
E-mail: info@richelieu.com

Scellant blanc pré-catRéférence: **LI1015T****Description du produit**

Scellant blanc pré-catalysé, grand extrait sec, séchage rapide, égrenage très facile.

Composants

Diluant: DN2000M 10% - 20%

Ne pas utiliser d'autres diluants que le DN2000M.

Caractéristiques physiques

Densité: 1,280 g/cm³ ± 0.010 à 20°C
Solides (% en poids): 58 % ± 2
Viscosité: 70 " ± 4 Ford 4 à 20°C

Systèmes d'application

Application au pistolet avec épaisseurs entre 120 et 150 g/m².

Systèmes de séchage

Le séchage de ce produit est très rapide, et il doit être fait en général à température ambiante et évitant des courants d'air dans l'aire de séchage.

Domaine d'utilisation

Fond blanc pour des procédés de laquage. Application sur DM, contreplaqués ou placages. Il peut être employé comme scellant pour des procédés de laquage et aussi comme produit bicouche. Recouvrable avec une couche de laque de finition nitrocellulosique, pré-catalysée ou post-catalysée.

Conservation et conditionnement

Le produit doit être stocké protégé de la radiation solaire directe.

- *Délai de péremption :* > 18 mois en bidon original fermé.
- *Emballage standard :* 20 litres

Observations

Suivre toujours les instructions d'emploi écrites sur l'étiquette de l'emballage et respecter les précautions de manipulation et ventilation indiquées dans la fiche de sécurité du produit.